

## Dekoral ANTYREFLEKSYJNA



### ZAKRES STOSOWANIA



Antyrefleksyjna farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malowania sufitów. Wygodna w aplikacji – nie chłapie. Kombinacja aktywnych substancji wybielających i rozjaśniających zapewnia nieskazitelną, trwałą biel. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni.

### GŁÓWNE CECHY



- Wysoka wydajność 16m²/L
- Wysoka siła krycia
- Łatwa aplikacja – nie chłapie
- Prawidłowa mikrowentylacja powierzchni
- Zapobiega przyciąganiu kurzu

### DANE TECHNICZNE



|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                                  | biały                                                                                             |
| Wygląd powłoki                         | mat                                                                                               |
| Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] | 5000-14000                                                                                        |
| Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]             | 1,400-1,500                                                                                       |
| Odporność na szorowanie                | Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho). Zgodna z PN-EN-13300. |

### APLIKACJA



|                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość warstw i wydajność              | 1-2 warstwy   wydajność do 16 m²/L – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża oraz użytego narzędzia |
| Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C) | 2h                                                                                                                                  |
| Nanoszenie drugiej warstwy            | po 2h                                                                                                                               |
| Sposób nanoszenia                     | natrysk, pędzel, wałek                                                                                                              |
| Rekomendowane narzędzia marki ProGold | wałek Microfibre Extra, wałek Microfibre Floor                                                                                      |
| Rozcieńczalnik                        | wodorozcieńczalny                                                                                                                   |

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być mocna, czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj GRUNT L marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą gruntującą NA PLAMY marki Dekoral.

### MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości maks. 5% objętości.
- Nakładaj farbę obficie, nie rozciągając zbyt mocno na ścianie. Nie dopuszczaj do malowania półsuchym wałkiem.
- Stosuj wałek o szerokości 25 cm.
- Maluj w temperaturze od +10°C do +28°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

## DODATKOWE INFORMACJE



### Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma                    | Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho). Zgodna z PN-EN-13300.                       |
| Atesty                   | Posiada atest higieniczny                                                                                               |
| Zawartość LZO            | Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/L (2010). Produkt zawiera max. 30g/L. |
| Przechowywanie           | Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.                                                                             |
| Data ważności (miesiące) | 36                                                                                                                      |
| Opakowania handlowe      | 1,0 L   3,0 L   5,0 L   10,0 L                                                                                          |
| Data aktualizacji        | 11.09.2024                                                                                                              |

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.